EDILIZIA/ STRADE

ZINCAL BRILL

Protettivo zincante brillante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non applicabile
Densità	Non applicabile
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Solubilità	Non applicabile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

Dichiarazioni di pericolo
H 222 Aerosol altamente infiammabile
H 229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato
H 319 Provoca grave irritazione oculare.
H 336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Dichiarazioni precauzionali
P 210 Tenere lontano da fonti di calore/ scintille/fiamme/superfici riscaldate. Vietato fumare
P 211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P 251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P 261 Evitare di respirare i gas, i vapori e gli aerosol
P 410 + P 412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.
P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere Le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P 280 Far uso di guanti protettivi e di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso

- Rivestimento metallico, compatto, ad alto peso molecolare e densità elevata.
- Azione antiossidante garantita da zinco e resine speciali che consentono un perfetto grippaggio al metallo.
- Pellicola impermeabile resistente a condense, lavaggi, alte temperature (200° C), consente una immediata protezione di parti metalliche scoperte.
- Raccomandato come sottofondo per qualsiasi tipo di vernice.
- Zinco finissimo, metodo di galvanizzazione a freddo, offre tutti i vantaggi della zincatura senza dover immergere in bagno caldo, su superficie asciutta e pulita è sufficiente una spruzzata per offrire tutti i vantaggi della zincatura.

APPLICAZIONE

Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi, spazzole metalliche, carta smeriglio). Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all'applicazione di una mano di **ZINCAL BRILL**.
Nel caso si voglia dare una seconda mano di **ZINCAL BRILL**, attendere 6 ore prima di sovraverniciare. Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni.
Disponibile anche nella versione aerosol da 400 ml.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.lgitaliasrl.com
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta